

# VERVEN VOOR METAAL

## Productkeuzetabel voor verven voor metaal

Productkeuzetabel voor verven voor metaal

Verftype			Bestand tegen				
Bindmiddel	Code	Merk	Verwerking	Agressief klimaat	Water <sup>4</sup>	Chemicaliën <sup>5</sup>	Mechanische belasting
Alkyd	AK	Redox AK	Goed	Goed	Matig	Matig	Matig
Acrylaat <sup>3</sup>		Redox BL Multi Primer	Goed	Matig	Slecht	Slecht	Matig
Epoxyhars	EP	Redox EP	Slecht <sup>2</sup>	Goed	Goed	Goed	Goed
Polyurethan	PUR	Redox PUR	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed

- 1 = Niet bestand tegen organische oplosmiddelen en dierlijke vetten.  
 2 = Snel glansverlies en sterk afpoederen. Om deze reden worden vaak combinaties van epoxygrondlagen en polyurethan deklagen toegepast.  
 3 = Watergedragen acrylaatverf.  
 4 = Bij immersie.  
 5 = Bij morsbehandeling.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.